

METIC REFUERZO TELA POLIMÉRICA es una trama elástica de polipropileno con densidad 60 g/m², de color blanco y ligeramente translúcida. Es un material diseñado para la instalación de nuestros impermeabilizantes acrílicos de la línea METICRYL y otros tipos de sistemas técnicos.

USOS

Se utiliza como refuerzo de estabilidad dimensional en las impermeabilizaciones con la línea METICRYL en:

- Terrazas y cubiertas
- Tejas y canoas metálicas
- Ruanas en techos
- Juntas entre losas
- Ventanas
- Techos de tablilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	60 g/m ² ± 5 g/m ²
Resistencia a la tensión, dirección máquina	>125 N
Resistencia a la tensión, dirección transversal	>72 N
Elongación a la ruptura, dirección máquina	>50 %
Elongación a la ruptura, dirección transversal	>50 %

PRESENTACIONES

- 20 cm x 100 m
- 1 m x 10 m
- 1 m x 100 m

INSTALACIÓN

Aplique una capa de impermeabilizante METICRYL puro sobre la superficie a trabajar; asiente bien METIC REFUERZO TELA POLIMÉRICA sobre el producto fresco. Una vez secado, aplique otra capa de METICRYL puro sobre la tela. Refuerce METIC REFUERZO TELA POLIMÉRICA todas las fisuras, grietas y empates constructivos entre diferentes materiales. (Ver instrucciones de aplicación de METICRYL).

ALMACENAMIENTO

- Los rollos deben almacenarse idealmente sobre estivas.
- Proteger los rollos de la exposición directa de rayos UV y humedad.
- Mantener los rollos a una distancia de al menos 1 m de cualquier fuente de calor.

METIC cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que **METIC** le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de **METIC** es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta.

METIC Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será reembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. PRODUCIDO POR SOLUCIONES QUÍMICAS Y ARQUITECTONICAS SAS PARA METIC LATINOAMERICA.